

# INK LAKIER 2310

## LAKIER 2310 DWUSTRONNY SATYNOWY POŁYSK

---

### **INK LAKIER 2310:**

Dyspersyjny lakier wodny o półmatowym/satynowym efekcie na wydruku i przyspieszonej szybkości schnięcia stosowany do druku w linii.

Lakier może być używany do druku jedno i dwustronnego.

Lakier 2310 jest odpowiedni do nanoszenia in-line za pomocą większości systemów lakierujących wyposażonych w wałek anilox jak i systemów wałkowych.

Optymalne warunki suszenia to nadmuch gorącego powietrza (nóż gorącego powietrza) oraz lampy IR. Lampy IR powinny być ustawione na minimum mocy, tak aby temperatura stosu nie spadła poniżej 27°C i nie przekroczyła 34°C. Przy krótkich seriach, temperatura stosu może nie osiągnąć optymalnych warunków schnięcia, dlatego musi być to wzięte pod uwagę przy kierowaniu prac do dalszych procesów.

### **Podłoża:**

różne rodzaje papieru i kartonu.

### **Właściwości:**

optymalna odporność na ścieranie	
odporność na temperaturę 110°C face to face	
odporność na wodę po 24h	
połysk	2
poślizg	3
odporność na alkohol	1
odporność na alkalia	1
Odporność na blokowanie	3
Szybość schnięcia	4

### **Lepkość:**

kubek DIN 4 @ 20°C - 35-45 s

### **Sucha masa:**

37% +/-5

### **Odczyn (pH):**

7,6-8,5

### **Opakowania:**

wiadra: 20 kg, 30kg beczki: 200kg lub paletopojemniki IBT 1000kg

### **Dodatki:**

CA-010558 odpieniacz max 1%  
CF-00130 środek do mycia wałków  
CW-531184 wosk poprawiający ścieralność max 6%

**Mycie:**

woda lub/i alkohol  
przy dokładniejszym myciu zaleca się stosowanie odpowiednich  
środków typu CF-00130

**Przechowywanie:**

W oryginalnych opakowaniach przechowywany w temperaturze pokojowej  
gwarantowany termin ważności 12 miesięcy. Chronić przed mrozem poniżej 5°C

---

W przypadku pytań proszę o kontakt z Reprograf-grafikus S.A.: tel. +48 61 8158 500

---

[www.reprograf-grafikus.com.pl](http://www.reprograf-grafikus.com.pl)